Boda BDT-H3802

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب فلوئوروالاستومر مشکی رنگ، سختی شور 85-75 A. بر پایه تری پلیمر قابل پخت با بیسفنول که مقدار فلوئور آن از کوپلیمر بیشتر است. ویژگی ها: جریان قالب عالی، مقاومت در برابر پارگی گرم، چسبندگی پیوندی، مقاومت خوب در برابر سوخت های حاوی الکل. روش های فرآیند: مناسب برای فرآیند قالب گیری فشاری. کاربردها: کاسه نمد یا سایر قطعاتی که نیاز به خاصیت اتصال فلز و هندسه های پیچیده ای دارند که نیاز به مقاومت در برابر پارگی گرم دارند. شرایط پخت تست آزمایشگاهی: پخت پرسی: 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد. آون: (8+16) ساعت در دمای 230 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر الکل	-	-
	چسبندگی	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.8 MPa	2291.6 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	270 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	32 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-6.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-10 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	2.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی	-13 %	-	ASTM D471
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-11 %	-	ASTM D471
تغییر در سختی دورومتر	-3.0	-	ASTM D471
تغییر حجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.