Boda BDT-KR3702

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

نوع ماده: ترکیب فلوئورالاستومر به رنگ قرمز، سختی Shore A 65-75. بر پایه تری پلیمر قابل پخت با بیسفنول که دارای محتوای فلوئور بالاتری نسبت به کوپلیمر است. ویژگی ها: جریان قالب عالی، مقاومت در برابر پارگی گرم، چسبندگی پیوندی، مقاومت خوب در برابر سوخت های حاوی الکل. روش های فرآیند: مناسب برای فرآیندهای قالب گیری فشاری، انتقالی و تزریقی. کاربردها: کاسه نمد، آب بند ساق سوپاپ، آب بند میل لنگ و هندسه های پیچیده. شرایط پخت تست آزمایشگاهی: پخت پرسی: 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد. آون: (8+16) ساعت در دمای 230 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر الکل چسبندگی مقاوم در برابر سوخت چسبندگی خوب جریان خوب مقاومت در برابر پارگی خوب	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	قرمز	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	73	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	280 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	29 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-8.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-13 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	1.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی	-8.0 %	-	ASTM D471
تغییر در ازدیاد طول نهایی	-10 %	-	ASTM D471
تغییر در سختی دورومتر	-2.0	-	ASTM D471
تغییر حجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.