Boda BDT246-1EP

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDT246-1EP یک تری پلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته پایین و دارای عامل پخت است. این گرید برای کاربردهایی که قابلیت جریان خوب، رهاسازی از قالب و مقاومت بهبود یافته در برابر سیالات نسبت به تری پلیمرهای استاندارد مورد نیاز است، مناسب است. BDT246-1EP را می توان برای مطابقت با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. BDT246-1EP می تواند برای قالب گیری اکستروژن پروفیل ها و شیلنگ های با نفوذپذیری کم استفاده شود. می توان آن را با استفاده از مواد افزودنی معمولی فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با روش های مختلف فرآوری لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
	سیالیت خوب	-	-
	ترپلیمر	-	-
	عملکرد خوب در جداسازی قالب	-	-
کاربردها	ترکیبی	-	-
	لوله	-	-
	پروفایل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.87 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	28 MU	-	-
محتوای فلوئور	69 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	1.92 N·m	-	-
ML	0.120 N·m	-	-
t'90	2.0 min	-	-
ts2	51.0 sec	-	-
استحکام کششی	12.5 MPa	1812.98 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	37 %	-	ASTM D395B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.