Boda BDT2461I

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDT2461I یک تری پلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته پایین و دارای عامل پخت است. این گرید برای کاربردهایی که قابلیت جریان خوب و مقاومت برتر در برابر سیالات نسبت به کوپلیمرها مورد نیاز است، مناسب است. BDT2461I می تواند برای قالب گیری تزریقی و انتقالی، و اکستروژن O-ring ها و واشرها استفاده شود. می توان آن را با استفاده از مواد افزودنی معمولی فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با روش های مختلف فرآوری لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین سیالیت خوب ترپلیمر	- - -	- - -
کاربردها	واشر ترکیبی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.86 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	26 MU	-	-
محتوای فلوئور	68 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	79	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	2.27 N·m	-	-
ML	0.200 N·m	-	-
t'90	2.6 min	-	-
ts2	55.0 sec	-	-
استحکام کششی	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	230 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	26 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.