Boda BDT40EP

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDT40EP یک تری پلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته متوسط و دارای عامل پخت است. این گرید برای کاربردهایی که قابلیت جریان خوب، رهاسازی از قالب و مقاومت برتر در برابر سیالات نسبت به کوپلیمرها مورد نیاز است، مناسب است. BDT40EP را می توان برای مطابقت با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. BDT40EP می تواند برای قالب گیری اکستروژن مقالات، یا قالب گیری فشاری کاسه نمد های روغن و هندسه های پیچیده استفاده شود. می توان آن را با استفاده از مواد افزودنی معمولی فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با روش های مختلف فرآوری لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سیالیت خوب ترپلیمر عملکرد خوب در جداسازی قالب ویسکوزیته متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیبی مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن قالب‌گیری فشاری	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.86 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 40	-	-
محتوای فلوئور	68 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	2.25 N·m	-	-
ML	0.370 N·m	-	-
t'90	3.5 min	-	-
ts2	3.5 min	-	-
استحکام کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	260 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	26 %	-	ASTM D395B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.