Boda BDT40P

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDT40P یک تری پلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته متوسط و عامل پخت داخلی است. این گرید برای کاربردهایی مناسب است که قابلیت جریان خوب، رهاسازی قالب و مقاومت در برابر سیالات برتر نسبت به کوپلیمرها مورد نیاز است. BDT40P را می توان برای مطابقت با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. BDT40P را می توان برای قالب گیری تزریقی قطعات آب بندی مختلف استفاده کرد. می توان آن را با استفاده از مواد ترکیبی معمولی فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با استفاده از روش های مختلف پردازش لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سیالیت خوب ترپلیمر عملکرد خوب در جداسازی قالب ویسکوزیته متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیبی مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیبی قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	40 MU	-	-
محتوای فلوئور	68 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	2.68 N·m	-	-
ML	0.190 N·m	-	-
t'90	3.3 min	-	-
ts2	3.3 min	-	-
استحکام کششی	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	230 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	25 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.