Boda BDTL30P

تولیدکننده	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

BDTL30P یک تری پلیمر فلوئوروالاستومر با ویسکوزیته بالا است. این گرید برای کاربردهایی مناسب است که در آن جریان پذیری خوب و انعطاف پذیری برتر در دمای پایین نسبت به تری پلیمرهای استاندارد مورد نیاز است. BDTL30P را می توان برای مطابقت با مشخصات اصلی فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. BDTL30P می تواند برای قالب گیری تزریقی، کلندرینگ، اکستروژن و فشاری قطعات استفاده شود. می توان آن را با استفاده از مواد ترکیبی معمولی فلوئوروالاستومر مخلوط کرد. اختلاط را می توان با آسیاب های دو غلتکی یا مخلوط کن های داخلی انجام داد. کالاهای نهایی را می توان با استفاده از روش های مختلف پردازش لاستیک تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری در دماهای پایین سیالیت خوب ترپلیمر ویسکوزیته، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیبی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیبی	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	چرخ دنده	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 30	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
حلالیت	کتون‌ها و استرهای LMW	-	-
سختی دورومتر	76	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
MH	1.85 N·m	-	-
ML	0.200 N·m	-	-
t'90	2.3 min	-	-
ts2	2.3 min	-	-
استحکام کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	220 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	26 %	-	ASTM D395B

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
Tr10	-18 C°	-0.4 F°	-
نامشخص		-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تردی	-40.0 C°	-40.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.