

Clariant Nylon 6/6 6608 BLACK

Nylon 66	دسته بندی	Clariant Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Clariant Nylon 6/6 6608 BLACK یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی اصلی Clariant Nylon 6/6 6608 BLACK: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 49.6	psi 7193.88	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 34	-	ASTM D638

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D790	psi 259618.02	MPa 1790	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 15.92	J/m 850	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 159.98	C° 71.1	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 498.2	C° 259	دمای ذوب
اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 179.96 - 159.98	to 82.2 °C 71.1	دمای خشک کردن
-	-	% 25	حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی
-	F° 510.8 - 480.2	to 266 °C 249	دمای بخش عقب سیلندر
-	F° 550.4 - 519.8	to 288 °C 271	دمای بخش میانی سیلندر
-	F° 559.4 - 539.6	to 293 °C 282	دمای بخش جلوی سیلندر
-	F° 550.4 - 510.8	to 288 °C 266	دمای نازل
-	F° 199.94 - 129.92	to 93.3 °C 54.4	دمای قالب
-	14938.91 - 5003.81 psi	to 103 MPa 34.5	فشار تزریق
-	psi 800.61 - 0.0	to 5.52 0.00 MPa	فشار پشت (Back Pressure)
-	-	to 90 rpm 30	سرعت مارپیچ

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.