

Clariant Nylon 6/6 6608M33-L

Nylon 66	دسته بندی	Clariant Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	مواد معدنی	فیلر

توضیحات محصول

Clariant Nylon 6/6 6608M33-L یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با مواد معدنی پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	معدنی	-	-
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.46	-	ASTM D792
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% 1.2	-	ASTM D955

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 9006.86	MPa 62.1	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 20	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 400304.88	MPa 2760	مدول خمشی
ASTM D790	psi 11994.64	MPa 82.7	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.29	J/m 69	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 435.2	C° 224	
-	F° 350.6	C° 177	
-	F° 492.8	C° 256	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.