

## Clariant Nylon 6/6 6618G15-L

Nylon 66	دسته بندی	Clariant Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۵٪ الیاف شیشه	فیلر

### توضیحات محصول

Clariant Nylon 6/6 6618G15-L یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با 15٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی Clariant Nylon 6/6 6618G15-L: روانکاری شده.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 15٪ پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	1.19 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-	% 0.80	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 9993.12	MPa 68.9	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 6.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 379999.56	MPa 2620	مدول خمشی
ASTM D790	psi 14938.91	MPa 103	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.43	J/m 130	مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 469.4	C° 243	
-	F° 440.6	C° 227	
-	F° 498.2	C° 259	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.