CMET HS-696

تولیدکننده	.CMET Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CMET HS-696 یک ماده اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای چاپ سه بعدی، استریولیتوگرافی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	زرد	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.15 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	360 mPa·s	360.0 cP	-
سختی دورومتر	83 to 86	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمق نفوذ	180.0 µm	7.09 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2300 MPa	333587.4 psi	-
استحکام کششی	64.0 MPa	9282.43 psi	-
ازدیاد طول کششی	6.0 to 7.0 %	-	-
مدول خمشی	2500 MPa	362595.0 psi	-
استحکام خمشی	84.0 MPa	12183.19 psi	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	5.1 J/m	0.09552 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	52.0 to 57.0 °C	125.6 - 134.6 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.