CMET TSR-880

تولیدکننده	.CMET Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CMET TSR-880 یک ماده اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای چاپ سه بعدی، استریولیتوگرافی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	372 mPa·s	372.0 cP	-
سختی دورومتر	80 to 82	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	22.0 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	220.0 µm	8.66 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1850 MPa	268320.3 psi	-
استحکام کششی	53.0 MPa	7687.01 psi	-
ازدیاد طول کششی	9.0 %	-	-
مدول خمشی	2350 MPa	340839.3 psi	-
استحکام خمشی	78.0 MPa	11312.96 psi	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	46 J/m	0.8616 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	52.0 C°	125.6 F°	-
	48.0 C°	118.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.