CMET TSR-883

تولیدکننده	.CMET Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CMET TSR-883 یک ماده اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای چاپ سه بعدی، استریولیتوگرافی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	520 mPa·s	520.0 cP	-
سختی دورومتر	84	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	18.0 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	180.0 µm	7.09 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2730 MPa	395953.74 psi	-
استحکام کششی	60.0 MPa	8702.28 psi	-
ازدیاد طول کششی	5.0 to 8.0 %	-	-
مدول خمشی	2710 MPa	393052.98 psi	-
استحکام خمشی	98.0 MPa	14213.72 psi	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	37 J/m	0.693 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	59.0 C°	138.2 F°	-
	54.0 C°	129.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.