CMET TSR-884B

تولیدکننده	.CMET Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CMET TSR-884B یک ماده اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای چاپ سه بعدی، استریولیتوگرافی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف آبی روشن	- -	- -
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	600 mPa·s	600.0 cP	-
سختی دورومتر		-	-
	86	-	-
	87	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	24.0 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	210.0 µm	8.27 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی		-	-
	2090 MPa	303129.42 psi	-
	2370 MPa	343740.06 psi	-
استحکام کششی		-	-
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	51.0 MPa	7396.94 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	-
	4.4 %	-	-
	3.0 % to 12	-	-
مدول خمشی		-	-
	2080 MPa	301679.04 psi	-
	2260 MPa	327785.88 psi	-
استحکام خمشی		-	-
	79.0 MPa	11458.0 psi	-
	87.0 MPa	12618.31 psi	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	-
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	-
	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	117 C°	242.6 F°	-
	58.0 C°	136.4 F°	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	C° 100	F° 212.0	
	C° 53.0	F° 127.4	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.