# Colorite 77 Series 7577

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Colorite 77 Series 7577 یک محصول پلی وینیل کلراید است. این محصول می تواند توسط اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: پزشکی/بهداشت و درمان. ویژگی ها عبارتند از: پلاستیکی شده، قابل استریل، غیر سمی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | پلاستیفایر | - | - |
| **ویژگی‌ها** | قابل استریل با اکسید اتیلن<br>غیر فتالات پلاستیک‌ساز<br>غیر سمی<br>قابل استریلیزاسیون با تابش | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای پزشکی/بهداشتی | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.22 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 9.48 MPa | 1374.96 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 17.7 MPa | 2567.17 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 400 % | - | ASTM D638 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -33.0 C° | -27.4 F° | ASTM D746 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.