# Colorite CS Series CS1521SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Colorite CS Series CS1521SC یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با اکستروژن سیم و کابل پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.
کاربرد معمول: سیم و کابل. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، انعطاف پذیری خوب، مقاوم در برابر سایش

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله<br>مقاومت خوب در برابر سایش<br>مقاومت شیمیایی خوب<br>محتوای پایین (تا هیچ) سرب<br>انتشار دود پایین<br>انعطاف‌پذیری دمای پایین | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | پوشش کابل<br>عمومی (هدف)<br>کاربردهای سیم و کابل | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **انواع سیم** | SPT | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | اکستروژن سیم و کابل | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.21 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 90 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 18.6 MPa | 2697.71 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 330 % | - | ASTM D412 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -22.0 C° | -7.6 F° | ASTM D746 |
| **حداکثر دمای عملیاتی** | 105 C° | 221.0 F° | ASTM D2863 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شاخص اکسیژن** | 25 % | - | ASTM D2863 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.