Colorite CS Series CS6037GP

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Colorite CS Series CS6037GP یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول می تواند توسط اکستروژن سیم و کابل فرآوری شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: سیم و کابل. خصوصیات شامل: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، انعطاف پذیری خوب، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت شیمیایی خوب انتشار دود پایین انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انواع سیم	AMW UF	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL نوع T در روغن @ 60 درجه سانتی‌گراد	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	UL نوع TW در روغن @ 60 درجه سانتی‌گراد		
روش فرآیند	اکستروژن سیم و کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	310 %	-	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-20.0 C°	-4.0 F°	ASTM D746
حداکثر دمای عملیاتی	80 C°	176.0 F°	ASTM D2863

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	25 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.