# Colorite CS Series CS8042SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Colorite CS Series CS8042SC یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول می تواند توسط اکستروژن سیم و کابل پردازش شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: سیم و کابل. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، انعطاف پذیری خوب، مقاوم در برابر سایش

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | انتشار دود پایین | - | - |
| | انعطاف‌پذیری دمای پایین | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای سیم و کابل | - | - |
| **انواع سیم** | CXTW | - | - |
| | SJT | - | - |
| | SPT | - | - |
| | SVT | - | - |
| | TF | - | - |
| | XTW | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | اکستروژن سیم و کابل | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.42 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 85 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 17.6 MPa | 2552.67 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 300 % | - | ASTM D412 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -20.0 C° | -4.0 F° | ASTM D746 |
| **حداکثر دمای عملیاتی** | 80 C° | 176.0 F° | ASTM D2863 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شاخص اکسیژن** | 26 % | - | ASTM D2863 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.