# FLEXCHEM™ 7552

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

FLEXCHEM™ 7552 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف‌پذیر است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: پزشکی/بهداشتی. ویژگی‌ها شامل: پلاستیک‌شده، قابل استریل، انعطاف‌پذیری خوب، آزادسازی خوب از قالب و مقاوم در برابر سایش.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | پلاستیفایر | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاوم<br>قابل استریل با اکسید اتیلن<br>انعطاف‌پذیری خوب<br>جداسازی خوب از قالب<br>پلاستیک شده<br>قابل استریلیزاسیون با تابش | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | کلاس VI USP | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.21 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 10.3 MPa | 1493.89 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 19.3 MPa | 2799.23 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 320 % | - | ASTM D638 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.