# Unichem 1114-05

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Unichem 1114-05 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این ماده می‌تواند توسط قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 188 °C to 193 | 370.4 - 379.4 °F | - |

### اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای بخش عقب سیلندر** | 143 °C | 289.4 °F | - |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | 171 °C | 339.8 °F | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | 177 °C | 350.6 °F | - |
| **دمای نازل** | 177 °C | 350.6 °F | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 188 to 193 °C | 370.4 - 379.4 °F | - |
| **فشار پشت (Back Pressure)** | 0.689 to 2.07 MPa | 99.93 - 300.23 psi | - |
| **سرعت مارپیچ** | 30 to 50 rpm | - | - |
| **نسبت تراکم مارپیچ** | 2.0:1.0 تا 3.0:1.0 | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.