Unichem 8511-02

تولیدکننده	Colorite Polymers	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Unichem 8511-02 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با اکستروژن یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Unichem 8511-02 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی/بهداشت و درمان است. ویژگی اصلی: انعطاف پذیری خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خدمات غذایی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	18.3 MPa	2654.2 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
تنش کششی	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-25.0 °C	-13.0 °F	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	166 to 177 °C	330.8 - 350.6 °F	-
دمای قالب	10.0 to 37.8 °C	50.0 - 100.04 °F	-
فشار پشت (Back Pressure)	0.689 to 2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
سرعت مارپیچ	40 to 100 rpm	-	-
نسبت تراکم مارپیچ	2.0:1.0 تا 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.