# Unichem 8512G-05

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Unichem 8512G-05 یک محصول پلی وینیل کلراید است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Unichem 8512G-05 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی/بهداشتی است. ویژگی‌ها عبارتند از: غیر سمی، قابل استریل.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | غیر سمی<br>قابل استریلیزاسیون با تابش | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خدمات غذایی<br>کاربردهای پزشکی/بهداشتی | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.0 to 2.0 % | - | ASTM D955 |
| **سختی دورومتر** | 85 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 18.3 MPa | 2654.2 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 300 % | - | ASTM D638 |
| **تنش کششی** | 11.4 MPa | 1653.43 psi | ASTM D412 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -25.0 °C | -13.0 °F | ASTM D746 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.