# Weatherflex™ CS1536WX NTL70B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Colorite Polymers | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Weatherflex™ CS1536WX NTL70B یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با اکستروژن سیم و کابل پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: سیم و کابل. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی مقاوم در برابر شعله انعطاف پذیری خوب مقاوم در برابر سایش

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | محتوای پایین (تا هیچ) سرب | - | - |
| | انتشار دود پایین | - | - |
| | انعطاف‌پذیری دمای پایین | - | - |
| **کاربردها** | عایق سیم انعطاف‌پذیر | - | - |
| | پوشش سیم انعطاف‌پذیر | - | - |
| | کاربردهای سیم و کابل | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | CSA درجه‌بندی نامشخص | - | - |
| | UL رتبه نامشخص | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | اکستروژن سیم و کابل | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.36 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 90 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 15.9 MPa | 2306.1 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 300 % | - | ASTM D412 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -50.0 C° | -58.0 F° | ASTM D746 |
| **حداکثر دمای عملیاتی** | 105 C° | 221.0 F° | ASTM D2863 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شاخص اکسیژن** | 33 % | - | ASTM D2863 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.