ESTASTIR HG 0808

تولیدکننده	Cossa Polimeri .S.r.l	**دسته بندی**	PS (HIPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ESTASTIR HG 0808 یک محصول پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه است. در اروپا موجود است. کاربردهای ESTASTIR HG 0808 شامل کالاهای تجاری/اداری و کاربردهای خانگی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله قابلیت پردازش خوب براقیت بالا مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	- - -	- - -
کاربردها	لوازم حمام تجهیزات تجاری	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	29.0 MPa	4206.1 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
ازدیاد طول کششی	40 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	50 J/m	0.9365 ft·lb/in	-
	70 J/m	1.31 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D1525
	88.0 C°	190.4 F°	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.