ESTAPROP 1040 V2 K

تولیدکننده	Cossa Polimeri .S.r.l	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ESTAPROP 1040 V2 K یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) است. در اروپا موجود است. کاربرد معمولی: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله، فاقد هالوژن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	قطعات الکتریکی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.990 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 min 10 g/10	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.2 to 1.4 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	50 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	-
	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	57.0 C°	134.6 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-2	-	-
	V-2	-	-
دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)	960 C°	1760.0 F°	IEC 60695-2-13

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.