# ESTAPROP 1050 V0 HF H

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Cossa Polimeri .S.r.l | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ESTAPROP 1050 V0 HF H یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است. در اروپا موجود است. کاربرد معمولی: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله، قابلیت پردازش خوب، فاقد هالوژن

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله<br>قابلیت پردازش خوب<br>بدون هالوژن | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | قطعات الکتریکی<br>کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.05 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 10 min 10 g/ | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.2 to 1.5 % | - | ASTM D955 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 25.0 MPa | 3625.95 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 20 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 2200 MPa | 319083.6 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | | - | ASTM D256 |
| | 20 J/m | 0.3746 ft·lb/in | - |
| | 25 J/m | 0.4682 ft·lb/in | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 60.0 C° | 140.0 F° | ASTM D648 |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 155 C° | 311.0 F° | ASTM D1525 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | | - | UL 94 |
| | V-0 | - | - |
| | V-0 | - | - |
| **دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)** | 960 C° | 1760.0 F° | IEC 60695-2-13 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.