ESTAPROP H 1080 TG

تولیدکننده	Cossa Polimeri .S.r.l	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۴۰٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ESTAPROP H 1080 TG یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است که با 40٪ مواد معدنی پر شده است. این محصول در اروپا موجود است. کاربرد معمول: خودرو. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، پایداری ابعادی خوب، سفتی بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 40% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب سختی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.25 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.0 to 1.2 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	4100 MPa	594655.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3800 MPa	551144.4 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	15 J/m	0.2809 ft·lb/in	-
	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	-
	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	72.0 C°	161.6 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.