ESTASAN SAN 0840 GF

تولیدکننده	Cossa Polimeri .S.r.l	**دسته بندی**	SAN
فیلر	۲۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ESTASAN SAN 0840 GF یک محصول استایرن اکریلونیتریل (SAN) است که با 20٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در اروپا موجود است. کاربردهای ESTASAN SAN 0840 GF شامل لوازم خانگی، خودرو و محفظه ها می باشد. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، پایداری ابعادی خوب، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی محفظه‌ها	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 to 0.40 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	82.0 MPa	11893.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1.4 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	7400 MPa	1073281.2 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	-
	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	107 C°	224.6 F°	ASTM D1525
	103 C°	217.4 F°	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.