CPI PA6 40 Black

تولیدکننده	CPI Binani, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylon به عنوان یک محصول پر شده با شیشه در فرآیند CPI Binani D-LFT بسیار خوب عمل می کند. این محصول مقاومت بهبود یافته ای در برابر ضربه، مدول و خمش ارائه می دهد در حالی که یک محصول نهایی خوب با ظاهری دلپذیر ایجاد می کند. Nylon تا حدودی سنگین تر از پلی پروپیلن است که ممکن است هنگام انتخاب مواد برای محصول شما مورد توجه قرار گیرد. کارکنان مهندسی در CPI Binani می توانند اطلاعات بیشتری را بر اساس سند الزامات محصول (PRD) تکمیل شده شما ارائه دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11800 MPa	1711448.4 psi	-
استحکام کششی	192 MPa	27847.3 psi	-
مدول خمشی	9310 MPa	1350303.78 psi	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام خمشی	292 MPa	42351.1 psi	-
ضریب پواسون	0.35	-	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	250 J/m	4.68 ft·lb/in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.