CPI PA6 40 Natural

تولیدکننده	CPI Binani, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylon به عنوان یک محصول پر شده با شیشه در فرآیند CPI Binani D-LFT بسیار خوب عمل می کند. این محصول مقاومت بهبود یافته ای در برابر ضربه، مدول و خمش ارائه می دهد در حالی که یک محصول نهایی خوب با ظاهری دلپذیر ایجاد می کند. Nylon تا حدودی سنگین تر از پلی پروپیلن است که ممکن است هنگام انتخاب مواد برای محصول شما مورد توجه قرار گیرد. کارکنان مهندسی در CPI Binani می توانند اطلاعات بیشتری را بر اساس سند الزامات محصول (PRD) تکمیل شده شما ارائه دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	13100 MPa	1899997.8 psi	-
استحکام کششی	214 MPa	31038.13 psi	-
مدول خمشی	10300 MPa	1493891.4 psi	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام خمشی	324 MPa	46992.31 psi	-
ضریب پواسون	0.35	-	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	350 J/m	6.56 ft·lb/in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.