CPI PA6 40 Other

تولیدکننده	CPI Binani, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nylon به عنوان یک محصول پر شده با شیشه در فرآیند CPI Binani D-LFT بسیار خوب عمل می کند. این محصول مقاومت بهبود یافته ای در برابر ضربه، مدول و خمش ارائه می دهد در حالی که یک محصول نهایی خوب با ظاهری دلپذیر ایجاد می کند. Nylon تا حدودی سنگین تر از پلی پروپیلن است که ممکن است هنگام انتخاب مواد برای محصول شما مورد توجه قرار گیرد. کارکنان مهندسی در CPI Binani می توانند اطلاعات بیشتری را بر اساس سند الزامات محصول (PRD) تکمیل شده شما ارائه دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	10000 MPa	1450380.0 psi	-
استحکام کششی	164 MPa	23786.23 psi	-
مدول خمشی	7920 MPa	1148700.96 psi	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام خمشی	248 MPa	35969.42 psi	-
ضریب پواسون	0.35	-	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	130 J/m	2.43 ft·lb/in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.