CPI PP 40 Black

تولیدکننده	.CPI Binani, Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مهندسان مواد در CPI Binani موادی را فرموله می کنند تا با الزامات عملکردی که در برنامه شما ذکر شده است مطابقت داشته باشند. با ترکیب مقادیر مشخصی از پلی پروپیلن، فایبرگلاس، محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش، و یا مواد مقاوم در برابر آتش، همراه با افزودنی هایی که برای بهینه سازی عملکرد دستورالعمل طراحی شده اند، ما یک دستورالعمل ایجاد می کنیم که به طور ایده آل برای نیازهای شما مناسب است. پلی پروپیلن یک ماده مقرون به صرفه است که در صورت تقویت در فرآیند D-LFT می تواند ارزش ایجاد کند. جدول زیر نمونه ای از یک فرمولاسیون است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	7450 MPa	1080533.1 psi	-
استحکام کششی	110 MPa	15954.18 psi	-
مدول خمشی	6080 MPa	881831.04 psi	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام خمشی	172 MPa	24946.54 psi	-
ضریب پواسون	0.35	-	-
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	290 J/m	5.43 ft·lb/in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.