Geon™ CPVC EC950

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	CPVC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon EC950 CPVC یک ترکیب اکستروژن برای کاربردهای لوله صنعتی است که در آن نیاز به مقاومت بهبود یافته در دماهای بالا وجود دارد. این محصول تحت NSF Std 14 و 61 فهرست شده است. Geon EC950 سهولت پردازش و پایداری حرارتی عالی را نشان می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای صنعتی لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 14 NSF 61 UL 94	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.51 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	23447	-	ASTM D1784
سختی Rockwell	117	-	ASTM D785
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2630 MPa	381449.94 psi	ASTM D638
استحکام کششی	53.5 MPa	7759.53 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2730 MPa	395953.74 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	95.1 MPa	13793.11 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	110 C°	230.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	198 to 210 °C	388.4 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.