Cri-Line FKHT-717

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات LS به گونه‌ای طراحی شده‌اند که انقباض قطعه (خارج از قالب) و عملیات پس از پخت قابل مقایسه با نیتریل یا الاستومر مشابه باشد. در بیشتر موارد، هنگام تغییر به یک ترکیب LS نیازی به تغییر ابزار نیست. NPC نشان می‌دهد که برای دستیابی به مقادیر کششی و مدول بالا با مجموعه فشاری خوب و ویژگی‌های پیری، نیازی به پخت پس از آن نیست. FKHT یک ترکیب مقاوم در برابر درجه حرارت بالا و مجموعه فشاری کم است. FKX یک ترکیب فلوئوروکربن سیاه رنگ با ویسکوزیته بالا و استحکام سبز بالا است که برای پخت HAV و / یا حمام نمک سیم اورینگ و پروفیل‌های اکسترود شده فرموله شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا کاهش فشار پایین	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.83 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	72	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	7.45 MPa	1080.53 psi	-
استحکام کششی	15.4 MPa	2233.59 psi	-
ازدیاد طول کششی	180 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.