Cri-Line GP-715-75-LV

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمرهای 66% فلوئور فرموله شده برای قالب گیری تزریقی. ترکیبات GP-LV همچنین مقاومت در برابر پارگی گرم بهبود یافته همتایان با ویسکوزیته بالاتر خود را نشان می دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر عمومی (هدف) ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.83 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	55 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	74	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.24 MPa	760.0 psi	-
استحکام کششی	13.4 MPa	1943.51 psi	-
ازدیاد طول کششی	220 %	-	-
مانایی فشاری	16 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.