Cri-Line GP-715-OR

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمرهای 66% فلوئور فرموله شده برای قالب گیری اشکال هندسی پیچیده. ترکیبات GP خواص مقاومت در برابر پارگی گرم بهبود یافته را نشان می دهند و طیف وسیعی از رنگ ها را ارائه می دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر عمومی (هدف)	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی دیافراگم‌ها عمومی (هدف) کاربردهای هیدرولیک کاربردهای پنوماتیک مهر و موم‌ها	- - - - - -	- - - - - -
شکل ظاهری	نارنجی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.14 g/cm³	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Mooney	MU 55	-	-
محتوای فلوئور	% 66	-	-
سختی دورومتر	70	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	MPa 8.14	psi 1180.61	-
استحکام کششی	MPa 13.9	psi 2016.03	-
ازدیاد طول کششی	% 190	-	-
مانایی فشاری	% 13	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.