# Cri-Line GP-715

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Cri-Tech, Inc | **دسته بندی** | Fluorelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمرهای 66% فلوئور فرموله شده برای قالب گیری اشکال هندسی پیچیده. ترکیبات GP خواص مقاومت در برابر پارگی گرم بهبود یافته را نشان می دهند و طیف وسیعی از رنگ ها را ارائه می دهند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر<br>عمومی (هدف) | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی<br>دیافراگم‌ها<br>عمومی (هدف)<br>کاربردهای هیدرولیک<br>کاربردهای پنوماتیک<br>مهر و موم‌ها | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | رنگ‌های موجود | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.82 g/cm³ | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| محتوای فلوئور | % 66 | - | - |
| سختی دورومتر | 73 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| تنش کششی | MPa 3.82 | psi 554.05 | - |
| استحکام کششی | MPa 12.8 | psi 1856.49 | - |
| ازدیاد طول کششی | % 280 | - | - |
| مانایی فشاری | % 14 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.