# Cri-Line HF-618-65

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Cri-Tech, Inc | **دسته بندی** | Fluorelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ترپلیمرهای 70% فلوئور فرموله شده برای مقاومت شیمیایی بسیار بهبود یافته. ترکیبات HF انتخاب های عالی برای کاربردهای سوختی، از جمله سوخت های حاوی متانول هستند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | ترپلیمر | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | خطوط سوخت | - | - |
| | کاربردهای صنعتی | - | - |
| | لایه‌ها | - | - |
| | کاربردهای روغن/گاز | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.91 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته Mooney** | 90 MU | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| محتوای فلوئور | % 70 | - | - |
| سختی دورومتر | 67 | - | - |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| تنش کششی | MPa 5.40 | psi 783.21 | - |
| استحکام کششی | MPa 14.2 | psi 2059.54 | - |
| ازدیاد طول کششی | % 250 | - | - |
| مانایی فشاری | % 18 | - | - |


**& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.