Cri-Line HFLT-618-65

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

تتراپلیمرهای با فلوئور بالا فرموله شده برای انعطاف‌پذیری در دمای پایین. ترکیبات HFLT انتخاب‌های عالی برای کاربردهای سوختی، از جمله سوخت‌های حاوی متانول هستند، جایی که انعطاف‌پذیری در دمای پایین نیز ضروری است. ترکیبات LT برای کاربردهای دمای پایین طراحی شده‌اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.89 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	65	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.84 MPa	556.95 psi	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	15.3 MPa	2219.08 psi	-
ازدیاد طول کششی	220 %	-	-
مانایی فشاری	6.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.