Cri-Line LC-508-55

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمرهای 66% فلوئور فرموله شده برای هزینه کم. ترکیبات LC در برش های تراشکاری و کالاهای قالب گیری شده سفارشی، از جمله مهر و موم های ساقه سوپاپ استفاده می شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.83 g/cm³	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	58	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	MPa 1.94	psi 281.37	-
استحکام کششی	MPa 11.2	psi 1624.43	-
ازدیاد طول کششی	% 320	-	-
مانایی فشاری	% 14	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.