# Cri-Line LC-715-THK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Cri-Tech, Inc | **دسته بندی** | Fluorelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمرهای 66% فلوئور فرموله شده برای هزینه کم. ترکیبات LC-THK در مقاطع ضخیم در برابر شکاف مقاوم هستند. این ترکیبات همچنین چسبندگی لاستیک به فلز را افزایش می‌دهند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی<br>کوپلیمر | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.83 g/cm³ | - | - |
| **محتوای فلوئور** | 66 % | - | - |
| **سختی دورومتر** | 72 | - | - |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **تنش کششی** | 5.03 MPa | 729.54 psi | - |
| **استحکام کششی** | 13.5 MPa | 1958.01 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 210 % | - | - |
| **مانایی فشاری** | 18 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.