Cri-Line LC-915-BR

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

66% کوپلیمرهای فلورینی برای هزینه پایین فرموله شده‌اند. ترکیبات LC در کالاهای برش خورده با لبه و قالب‌گیری سفارشی، از جمله مهر و موم‌های ساقه ارزش استفاده می‌شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی واشرها کاربردهای هیدرولیک کاربردهای پنوماتیک مهر و موم‌ها	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.12 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	125 MU	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فلوئور	% 66	-	-
سختی دورومتر	89	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 10.3	psi 1493.89	-
استحکام کششی	MPa 14.1	psi 2045.04	-
ازدیاد طول کششی	% 90	-	-
مانایی فشاری	% 33	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.