Cri-Line LS-715

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات LS به گونه‌ای طراحی شده‌اند که انقباض قطعه (خارج از قالب) و عملیات پس از پخت قابل مقایسه با نیتریل یا الاستومر مشابه باشد. در بیشتر موارد، هنگام تغییر به یک ترکیب LS، نیازی به تغییرات ابزار نیست. NPC نشان می‌دهد که برای دستیابی به مقادیر کششی و مدول بالا با مجموعه فشاری خوب و ویژگی‌های پیری، نیازی به پخت پس از پخت نیست. FKHT یک ترکیب مقاوم در برابر دمای بالا و مجموعه فشاری کم است. FKX یک ترکیب فلوئوروکربن سیاه با ویسکوزیته بالا و استحکام سبز بالا است که برای پخت HAV و / یا حمام نمک طناب O-ring و پروفیل‌های اکسترود شده فرموله شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.96 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	70 MU	-	-
سختی دورومتر	70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.41 MPa	639.62 psi	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	11.7 MPa	1696.94 psi	-
ازدیاد طول کششی	300 %	-	-
مانایی فشاری	21 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.