Cri-Line LT-718-75

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

تتراپلیمرهای فلورین بالا برای انعطاف‌پذیری در دماهای پایین فرموله شده‌اند. ترکیبات HFLT انتخاب‌های عالی برای کاربردهای سوخت، از جمله سوخت‌های حاوی متانول هستند، جایی که انعطاف‌پذیری در دماهای پایین نیز ضروری است. ترکیبات LT برای کاربردهای دماهای پایین طراحی شده‌اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای دمای پایین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	80 MU	-	-
سختی دورومتر	76	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	6.23 MPa	903.59 psi	-
استحکام کششی	18.9 MPa	2741.22 psi	-
ازدیاد طول کششی	260 %	-	-
مانایی فشاری	20 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.