Cri-Line NPC-720

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات LS به گونه ای طراحی شده اند که انقباض قطعه (خارج از قالب) و عملیات پس از پخت قابل مقایسه با نیتریل یا الاستومر مشابه باشد. در بیشتر موارد، هنگام تغییر به یک ترکیب LS، تغییرات ابزار مورد نیاز نیست. NPC نشان می دهد که برای دستیابی به مقادیر کششی و مدول بالا با مجموعه فشاری خوب و ویژگی های پیری، نیازی به پخت پس از پخت نیست. FKHT یک ترکیب مقاوم در برابر درجه حرارت بالا و مجموعه فشاری کم است. FKX یک ترکیب فلوئوروکربن سیاه رنگ با ویسکوزیته بالا و استحکام سبز بالا است که برای پخت HAV و / یا حمام نمک طناب O-ring و پروفیل های اکسترود شده فرموله شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام کششی بالا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.86 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	35 MU	-	-
سختی دورومتر	69	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	MPa 4.76	psi 690.38	-
استحکام کششی	MPa 11.8	psi 1711.45	-
ازدیاد طول کششی	% 190	-	-
مانایی فشاری	% 20	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.