# Cri-Line SP-510-55

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Cri-Tech, Inc | **دسته بندی** | Fluorelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمرهای 66% فلوئور فرموله شده برای حداکثر مقاومت در برابر فشار. ترکیبات SP بهترین انتخاب برای O-ring ها هستند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | واشرها | - | - |
| | کاربردهای هیدرولیک | - | - |
| | کاربردهای روغن/گاز | - | - |
| | کاربردهای پنوماتیک | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.84 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته Mooney** | 65 MU | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **محتوای فلوئور** | % 66 | - | - |
| **سختی دورومتر** | 56 | - | - |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **تنش کششی** | MPa 2.07 | psi 300.23 | - |
| **استحکام کششی** | MPa 10.1 | psi 1464.88 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | % 260 | - | - |
| **مانایی فشاری** | % 4.0 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.