Cri-Line TFEP-720-75

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

55% کوپلیمرهای فلوئور از تترا فلوئور اتیلن و پروپیلن. ترکیبات TFEP مقاومت فوق العاده ای در برابر آب گرم، بخار، اسیدها و قلیاها نشان می دهند. این ترکیبات همچنین در مقایسه با فلوئورالاستومرهای معمولی، عملکرد برتری در آمین ها و استرهای فسفات ارائه می دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاوم در برابر قلیایی کوپلیمر مقاوم در برابر بخار	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای روغن/گاز	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.57 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 115	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فلوئور	55 %	-	-
سختی دورومتر	76	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	-
استحکام کششی	18.6 MPa	2697.71 psi	-
ازدیاد طول کششی	190 %	-	-
مانایی فشاری	25 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.