Cri-Line TFEP-920

تولیدکننده	.Cri-Tech, Inc	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمرهای 55% فلوئور تترا فلوئورواتیلن و پروپیلن. ترکیبات TFEP مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر آب گرم، بخار، اسیدها و قلیاها از خود نشان می‌دهند. این ترکیبات همچنین در مقایسه با فلوئورالاستومرهای معمولی، عملکرد بهتری در آمین‌ها و استرهای فسفات ارائه می‌دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاوم در برابر قلیایی	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.60 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	150 MU	-	-
محتوای فلوئور	55 %	-	-
سختی دورومتر	87	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	-
استحکام کششی	13.9 MPa	2016.03 psi	-
ازدیاد طول کششی	110 %	-	-
مانایی فشاری	40 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.