FRAGOM PR/550

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM : علامت تجاری ترکیبات پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله ما بر پایه کوپلیمر اتیلن و استات وینیل است. FRAGOM PR/550 : یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن با مقادیر بالای شاخص دما و شاخص اکسیژن است که بسیار آسان برای پردازش است. مناسب برای عایق و پوشش کابل. در حین اکستروژن، ماده به طور خارجی و داخلی از قالب پرز نمی‌سازد و چاپ با غلطک آسان است. گواهینامه: CEI2011 M1، VDE0207 HM2، BS7655 LTS1-2-3-4، TI6

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS1-2-3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.51 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	IEC 60811
	15 g/10 min	-	IEC 60811
	30 g/10 min	-	IEC 60811
سختی دورومتر	49	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	0.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-18 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست پرس گرم	%	-	IEC 60811
شاخص دما	260 C°	500.0 F°	NES 715

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	0 %	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	155 C°	311.0 F°	-
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	120 C°	248.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.