FRAGOM PR/555 K1

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/555 K1 یک ترکیب پلی الفینی مقاوم در برابر شعله بر پایه کوپلیمر اتیلن و وینیل استات است. FRAGOM PR PR/555 K1 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله با مقادیر بالای شاخص دما و شاخص اکسیژن است که فرآوری آن بسیار آسان است. مناسب برای عایق و روکش کابل.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن	- - -	- - -
کاربردها	عایق کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 M1 VDE 0207 HM4	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	IEC 60811
	13 to 19 g/10 min	-	-
	25 to 35 g/10 min	-	-
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	0.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-25 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	40 %	-	IEC 60811
شاخص دما	250 C°	482.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	0 %	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 to 90.0 °C	176.0 - 194.0 °F	-
زمان خشک کردن	2.0 to 3.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	90.0 °C	194.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	115 °C	239.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	135 °C	275.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	145 °C	293.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	150 °C to 160	302.0 - 320.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.